

技術データシート

Deophos 218

耐摩耗添加剤

製品名	リン含有量 [%]	全硫黄 [%]	40 °Cにおける粘度 [mm ² /s]	引火点 ⁽¹⁾ [°C]	密度 15 °C [g / cm ³]	処理率 [%]
Deophos 218	4.5	9.5-11.5	15-20	> 150	1.01	0.5-3

成分

硫化リン化合物

(鉱油を含まない)

外観

淡い琥珀色の低粘度液体

臭い

低臭

中和価(mg KOH/g)

最大 8.0

提供様式

ドラム缶に入れ 190kg

品質保持期限

乾燥した条件で常温保存

1 年

特性

1. 本製品は無金属耐摩耗剤および極圧添加剤で無灰潤滑油に適用されます。
2. オブジェクトのエッジの摩擦領域の摩耗を減らします。
3. DeoAdd 極圧剤と混合する場合、少量の Deophos218 を追加することにより、相乗効果が現れます。

使用に関して

1. 本製品は無灰潤滑油に使用されます。
2. DeoAdd M 16 のような淡色で低臭の硫黄を含む添加剤と合わせることで、水溶性または非水溶性の加工油剤、多機能油剤、油圧式タービンや工業用ギヤ油等、様々な用途に用いることが出来ます。

取り扱い

弊社が提供する技術的サポートは一般的なガイドラインとなっています。弊社製品の点検は必ず行ってください。また、製品の使用に関してお客様ご自身の責任において行ってください。弊社の売買取引基本契約に基づき弊社製品の品質保証をいたします。

(1) 引火点(flashing point)とは、可燃性液体の特性を示す指標の1つです。液面の蒸気と空気の混合物が火に触れると、初めに発する青い炎が点滅する温度が着火点より低くなります。また、可燃性液体の引火点と着火点は、爆発や火災の可能性を示しており、輸送、保管と使用の安全性とは大きく関係します。

弊社が提供する技術的サポートは一般的なガイドラインとなっています。弊社製品の点検は必ず行ってください。また、製品の使用に関してお客様ご自身の責任において行ってください。弊社の売買取引基本契約に基づき弊社製品の品質保証をいたします。