

技術データシート

Deophos Zn 8

耐摩耗添加剤

製品名	亜鉛含有量 [%]	全硫黄 [%]	40°Cに おける 動粘度 [mm ² /s]	引火点 [°C]	15°C におけ る密度 [g / cm ³]	処理 率 [%]
Deophos Zn 8	8.0-9.2	15-17	150-300	> 150	1.1	0.5-10

成分

Zn8 :[ビス(2-エチルヘキシル) 亜鉛ジチオホスフェート]
(Zinc di-2-ethylhexyldithiophosphate) 鉱油を含まない

外観

低粘度

臭い

低臭

提供様式

ドラム缶に入れ 200kg

品質保持期限

乾燥した条件で常温保存

1 年

特性

1. オブジェクトのエッジの摩擦領域の摩耗を減らします。
2. DeoAdd MRX16 極圧剤と混合する場合、少量の Deophos Zn を追加することにより、相乗効果が現れます。

使用に関して

1. 本製品は深堀成型など強力工具として使用する場合、使用量は最大 20%となっています。
2. グリースや合成油、液压油、レールオイル及び水溶性、非水溶性金属加工油として使用できます。

弊社が提供する技術的サポートは一般的なガイドラインとなっています。弊社製品の点検は必ず行ってください。また、製品の使用に関してお客様ご自身の責任において行ってください。弊社の売買取引基本契約に基づき弊社製品の品質保証をいたします。

分類および表示について

（１）本製品は「危険性ある物質」に分類されます。詳しくは安全データシートをご確認ください。

（２）引火点(flashing point)とは、可燃性液体の特性を示す指標の１つです。液面の蒸気と空気の混合物が火に触れると、初めに発する青い炎が点滅する温度が着火点より低くなります。また、可燃性液体の引火点と着火点は、爆発や火災の可能性を示しており、輸送、保管と使用の安全性とは大きく関係します。

弊社が提供する技術的サポートは一般的なガイドラインとなっています。弊社製品の点検は必ず行ってください。また、製品の使用に関してお客様ご自身の責任において行ってください。弊社の売買取引基本契約に基づき弊社製品の品質保証をいたします。