

技術データシート

製品名	Deoplast EP 12
製品説明	分散および滑沢剤
成分	アミドおよびカルシウム石鹸の
油脂化学的組み合わせ	
外観	ベージュ色のペレット
分析値	
灰、950℃で 2 時間(%)DIN EN ISO 3451-1	2.0 - 4.0
滴点、メトラー装置(℃) DIN ISO 2176	約 120
20℃における密度(g/cm3) DIN ISO 787 パート 10A	1.0

EU プラスチック規制 10/2011

ユニオンリスト添付 1 未承認

提供様式 PE 袋に入れ 25 kg

品質保持期限

未開封の状態で湿気を避け涼しい場所で保管

24 か月

分類および表示

詳しくは安全データシートを確認してください

用量

ABS への使用には PVC およびポリスチレンを 0.5%から 2.0%、ポリオレフィンへの使用には 0.2%から 2.0 %

性質および効果

既製品のエチレンビスステアリン酸アミド（EBS）に使用する場合アミドおよびカルシウム石鹸の組み合わせが推奨されます。EBS に比べ、ABS、ポリスチレン、PVC、およびポリオレフィンの潤滑剤としてより効果的です。充填剤のより均一な分散性、外観性、および流動性を可能とします。帯電防止効果があるためフィルム製品にも使用できます。

使用に関して

ABS、ポリスチレン、PVC、WPC、およびポリオレフィンに使用

2017 年 1 月 1 日から有効

弊社が提供する技術的サポートは一般的なガイドラインとなっています。弊社製品の点検は必ず行ってください。また、製品の使用に関してお客様ご自身の責任において行ってください。弊社の売買取引基本契約に基づき弊社製品の品質保証をいたします。