



FINAWAX-SE

成分 : ステアリルエルクアミド(二級脂肪酸アミド)

仕様 : 外観 : 粉末
酸価 : 最大3.0
融点 : $72 \pm 5^{\circ}\text{C}$

(自然原料および生産条件により上記の使用と若干異なる場合がありますが使用にあたり影響はありません)

使用に関して :

本製品はポリオレフィンフィルム/BOPPフィルムに使用し、中程度のスリップ(約COF 0.3–0.5)効果を出すことが出来ます。非常に少ない添加剤で問題なくCoF値と同等の効果を得られます。

高分子量で表面へより緩やかに移動するためラミネートおよびシーリング作業に適しています。

特性 :

本製品は第二級アミドであり、 260°C 以上の加工温度にも耐えられます。ナイロン、アクリル、ポリカーボネート等のエンジニアリングプラスチック用コンパウンドに使用できます。

PPコンパウンド(自動化生産)の潤滑剤として使用できます。

高い熱安定性があり高温でも効果的です。

用量 : 約0.3から1.0%。使用条件や使用方により異なります。

お客様のご使用にあたり上記使用法について一切の責任を負いません。使用機器および所要特性について必ずお客様ご自身で確認を行ってください。