

ARBOCEL

天然木質纖維

基本原料

精選軟木

化學與物理特性

顏色

結構性

平均粒徑/範圍

含氧灰份 (850 °C, 4 h)

pH值 (10 % 懸浮液)

體密度 (根據 DIN EN ISO 60)

米色
方塊狀
250µm - 600µm
max. 1 %
4.5 - 6.5
150 g/l - 250 g/l

過篩分析 (根據 DIN EN ISO 4610/氣篩儀) 內部篩孔為:

> 800 µm	> 400 µm	> 250 µm	> 100 µm
0 %	min. 5 %	45 % - 70%	min. 90 %

一般備註

ARBOCEL 木質纖維是一種環保產品，從可補充的原料中獲得。除其他外，它們在許多應用領域中用作增稠劑、纖維補強劑、吸收劑和稀釋劑或載體和填料。

與所有天然產物一樣，可能會出現與上述給定值的微小差異。

Release date: 2013-08 / 1 page



J. RETTENMAIER & SÖHNE GMBH + CO KG
Fibers designed by Nature
Holzmühle 1
D-73494 Rosenberg

Telephone: +49 7967 152-0
Telefax: +49 7967 152-222