

LIGNOCEL

天然木質纖維

基本原料

精選軟木

化學與物理特性

顏色

結構性

平均粒徑/範圍

含氧灰份 (850 °C, 4 h)

pH值 (10 % 懸浮液)

體密度 (根據 DIN EN ISO 60)

黃色

方塊狀

1mm - 2mm

0.5 %

4.5 - 6.5

170 g/l - 230 g/l

~

過篩分析 (根據 DIN EN ISO 4610/氣篩儀) 內部篩孔為:

<u>> 500 µm</u>	<u>> 300 µm</u>	<u>> 150 µm</u>
max. 5 %	max. 70 %	min. 85 %

General remarks

LIGNOCEL 木質纖維是一種環保產品，從可補充的原料中獲得。除其他外，它們在許多應用領域中用作增稠劑、纖維補強劑、吸收劑和稀釋劑或載體和填料。與所有天然產物一樣，可能會出現與上述給定值的微小差異。

Release date: 2013-08 / 1 page



J. RETTENMAIER & SÖHNE GMBH + CO KG
Fibers designed by Nature
Holzmühle 1
D-73494 Rosenberg

Telephone: +49 7967 152-0
Telefax: +49 7967 152-222