

天然ロウセルロース

### 基本原料

ロウセルロース

### 物理化学特性

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| 色                        | ベージュ            |
| 構造                       | 立方体             |
| 平均粒度/粒径範囲                | 70µm-150µm      |
| 酸化灰（850℃で 4 時間）          | 0.5%            |
| pH 値（10%懸濁液）             | 4.5-6.5         |
| かさ比重（DIN EN ISO 60 に基づく） | 140 g /l-200g/l |

### ふるい分析

（DIN EN ISO 4610 に基づく /エアジェットシーブ） 内部目開きは以下の通り：

|                    |                    |                   |
|--------------------|--------------------|-------------------|
| <u>&gt; 250 µm</u> | <u>&gt; 100 µm</u> | <u>&gt; 32 µm</u> |
| max. 0.5 %         | max. 45 %          | max. 95 %         |

### 概説

ARBOCEL のロウセルロースは持続可能な原料を使用した環境にやさしい製品です。特に繊維強化用の増粘剤、吸収剤および希釈剤、または主要なマニホールドの担体および充填剤として使用されます。

自然由来であるため上記の値と若干異なる場合があります。

セルロース CAS-No.: 9004-34-6