

天然木繊維

基本原料

厳選された軟材

物理化学特性

色	黄色
構造	立方体
平均粒度/粒径範囲	1mm-2mm
酸化灰 (850℃で 4 時間)	0.5%
pH 値 (10%懸濁液)	4.5-6.5
かさ比重 (DIN EN ISO 60 に基づく)	170 g /l-230g/l

ふるい分析

(DIN EN ISO 4610 に基づく/エアジェットシープ) 各目開き :

<u>> 500 µm</u>	<u>> 300 µm</u>	<u>> 150 µm</u>
max. 5 %	max. 70 %	min. 85 %

概説

LIGNOCEL の木繊維は持続可能な原料を使用した環境にやさしい製品です。特に繊維強化用の増粘剤、吸収剤および希釈剤、または主要なマニホールドの担体および充填剤として使用されます。

自然由来であるため上記の値と若干異なる場合があります。