

KPT-F1360

アルキルフェノール樹脂

製品カテゴリおよび用途

KPT-F1360 は油溶性および非熱反応性のアルキルフェノール樹脂です。優れたタックおよび粘着性能を兼ね備えています。

一般的な **p-tert** オクチフェノールと比較すると、KPT-F1360 は未硫化の合成または天然ゴムに優れた粘着性を実現させます。特に成形性を必要とするタイヤ、コンベヤベルト、Vベルト、ローラー、ホース、ゴム繊維品等への使用に適しています。

用量 : 2－10PHR

特性

項目	規格	備考
外観	淡黄色の錠剤	
軟化点	135－45℃	環球法 (℃/分)
比重	1.01－1.05℃	25℃
酸価	60－90	KOH mg/g
灰分	最大 0.1%	800℃ 1 時間

配合について

コンパウンド配合量

		ブランク試験
SBR	137.50	137.50
N 330	70.00	70.00
ZnO	3.00	3.00
ステアリン酸	1.00	1.00
ワックス	2.00	2.00
6PPD	3.00	3.00
硫黄	2.00	2.00
CBS	1.00	1.00
KPT－F1360	5.00	—

試験結果

		KPT-F1360	ブランク試験
ムーニー粘度 100ML (1 + 4)		54.70	55.20
スコーチ試験 (125)	t2	5.45	6.00
	t50	14.20	12.50
	t90	16.50	14.50
粘着性	2 時間	4.70	2.10
	1 日	4.95	2.30
	3 日	4.70	2.20

1) =Buna SL 751 (37.5 芳香油)

試験結果は試験方法および使用するコンパウンドにより異なります。

包装

多層クラフト紙袋に 20kg

品質保持期限

未開封の状態で湿気を避け常温で保存。1 年以上有効。

元慶國際貿易有限公司 台中市崇德路二段 128 號 18 樓之 1

TEL:04-22381380 FAX:04-22381379 WWW.ANYKING.COM.TW

本情報は参考としての提供を目的としているものであり、お客様のご利用に際し当社は一切の責任を負いません。