

Trasolv 1950

成膜助劑

說明：

1. TRASOLV 1950 為成膜助劑運用在塗料相關行業，主要用在降低乳膠或粘結劑最小成膜溫度。
2. TRASOLV 1950 溶解能力高，大部份乳膠都可以應用特別是丙烯酸-苯乙烯共聚乳液、聚氨酯、乙烯基類、丙烯酸、環氧樹脂和其他粘結劑等。
3. TRASOLV 1950 的效能可以使用在高 Tg 的粘結劑，在低溫下可以有優越的成膜性：
 - 可以在成膜溫度範圍內有較高耐擦洗特性。
 - 水解穩定性，對水性建築漆尤其重要。
 - 依據 1999/13/EC 指令，無有機揮發物(No VOC)。
 - 油漆揮發過程中不會產生異味或是頭痛。

應用：

1. 塗料添加劑，建議在研磨攪拌階段加入。理想的添加量決定在於粘結劑的最小成膜溫度和所用的樹脂。

典型特性：

1. 顏色: ≤ 10 Pt-Co
2. 味道: 些微溶劑味
3. 外觀(25°C): 無色透明液體
4. 密度(20°C): $0,99 \text{ g/cm}^3$
5. 凝固溫度: $< -30 \text{ }^\circ\text{C}$
6. 水相容性: 有限的
7. VOC: 0 g/l 根據 1999/13/EC
8. 酸值: $\leq 0,005 \%$ 乙酸

元慶國際貿易有限公司

台中市崇德路二段 128 號 18 樓之 1

TEL:04-22381380 FAX:04-22381379

WWW.ANYKING.COM.TW

9. 折射率(20°C): 1,38

規格:

	MIN.	MAX.	測試方法
外觀	無色透明液體		T.M.1.0
比重(20°C)	0,98	1,01	T.M. 2.0
酸值(%醋酸)	0	0,005	T.M.15.0
折射率(20°C)	1,37	1,39	T.M.14.1

包裝：

IBC 1000kg, 桶裝 200kg, 罐裝 30kg。

元慶國際貿易有限公司

台中市崇德路二段 128 號 18 樓之 1

TEL:04-22381380 FAX:04-22381379

WWW.ANYKING.COM.TW