

NR-80

作成日 : 2019.10.31

成分: 天然ゴム

引張強度(Mpa): 15.8 ± 5

伸び率 (E.B) %: 720 ± 60

比重 %: 1.02 ± 0.08

ゴム炭化水素 %: 80 ± 8

灰%: 20 ± 5

アセトン抽出: %: 3 ± 1.5

ムーニー粘度: 48 ± 15

包装:

1袋当たりの重量: 25 kg

1パレット当たりの袋数: 50 袋

カートン重量: 1250 kg

LDPE袋に入れて梱包

コンテナ

FLC 20'コンテナ (パレット) : 20,000 Kg

FLC 20'コンテナ(パレットなし) : 25,000 Kgs

保管:

湿気および直射日光を避けた30℃以下の密閉空間で保管してください。熱源の近くに置かないでください。上記の条件下において8か月以上保管できます。

ゴム材料の配合 (損傷のない状態での提供)

物質	PHR
NR 80	100
ZnO	4
Stearic Acid	2.5
Sulphur	1
CBS	1
TMTD	0.1