

GRENVIRO – NRG 90B

天然ゴム

成 分：天然ゴム

製造メーカー：

BRIDGE FIELDS RESOURCES S/B

物性

引張強さ (Mpa) : 14.6 ± 3

伸び率 (E.B) % : 470 ± 60

比 重 % : 1.09 ± 0.1

ゴム炭化水素 % : 85 ± 15

灰 分 % : 8 ± 3

アセトン抽出 % : 5 ± 1.5

ムーニー粘度 : 45 ± 15

標準包装：

1 袋重量 : 25 Kg

袋数 (1 パレット) : 50 袋

箱重量 : 1250 Kg

LDPE 製の袋に包装

コンテナ：

FLC 20 フィートコンテナ (パレット) : 20,000 Kg

FLC 20 フィートコンテナ (パレットなし) : 25,000 Kg

保存：

乾燥・密閉された空間で保存してください。加熱設備近傍を避け、保存温度が 30°C 以下の環境で保存してください。

直射日光を避けてください。以上の条件下で 8 か月以上保存できます。

ゴム配合

損失なしの状況下での配合処方

物質	PHR
NRG 90B	100
ZnO	4
Stearic Acid	2.5



Sulphur	1
CBS	1
TMTD	0.1
Silica	10