

# DISPERGUM 40

## 咀嚼劑(化學性)

成份：高活性氧化催化劑與有機和無機添加劑之結合物(不含鋅，不含五氯硫酚等致癌物)。

外觀：藍黑色顆粒。

比重：1.2 (20°C)。

灰分：19.0 – 21.0%

滴點(Dropping point)：87-100 °C。

儲存性：室溫、乾燥至少一年。

包裝：25 公斤紙袋裝。

功能：

1. 在混煉或素煉的第一分鐘即能快速溶於橡膠中，並易迅速地摻合及分散。
2. 在不同溫度範圍下，可於開放式輥練機及密閉式混合機中使用。
3. 有高效的氧化催化劑，可急速降低橡膠木尼黏度，大大縮短素練時間，降低成本、工時及能源消耗，有突顯的經濟效益。
4. 此產品尤適用於溫度 90 - 150°C 時密煉機之塑煉。
5. 適用於天然橡膠及合成橡膠等之黑色膠料配方中，特別是輪胎。
6. 避免因任何半化學及全化學塑解劑所引起的物理性能下降現象及提高天然橡膠混煉後的回彈性。

用法：與橡膠一起加入。

用量：0.1 – 1.0 PHR。

## 元慶國際貿易有限公司

台中市崇德路二段 128 號 18 樓之 1

TEL:04-22381380 FAX:04-22381379

WWW.ANYKING.COM.TW

# 元慶國際貿易有限公司

台中市崇德路二段 128 號 18 樓之 1

TEL:04-22381380 FAX:04-22381379

[WWW.ANYKING.COM.TW](http://WWW.ANYKING.COM.TW)