

DEOVULC BG 187 V

EPDM 促進剤（ニトロソアミン無添加/ブルーミングなし）

成 分：チアゾールとジチオホスフェートを結合した混合促進剤

種 類：総合促進剤、ニトロソ第二級アミンは発生しません

外 観：クリーム色の無粉塵粉末

密 度（g/cm³, 20°C） DIN ISO 787 T10A：1.34 - 1.46

全硫黄 ASTM D 1552（LECO）：18.5 - 21.5

使用量：

黒色ゴム材料 4-6 PHR

淡色ゴム材料 6-8 PHR

硫黄添加促進剤 0.8-2 PHR（可能）、1.2-

1.5PHR（推奨）

保存性：未開封状態で乾燥した室内、最高温度 25°C で 1 年以上保存可能

包 装：25 KG/PE 内張り紙箱

ドイツ食品規則（BfR recommendation XXI）：未適合

安全性及び毒性

EECの指令に基づきDeovulc BG187 h 環境有害（Xn）と危険（N）ラベル対象品となります。詳しくは安全データシートを参照してください。

応 用：

1. ニトロソアミンを含まない加硫製品（主にEPDM）に使用でき、ブルーミングを起こさず、汚染ありません。
2. ZBEC、TBzTD、またはCBSを添加することで加硫時間を短縮できます。