

製品名	Deovulc EG 3 MF	
製品説明	促進剤混合物	
成分	非常に有効な活性剤の相乗的組み合わせ。ETUを含まない。	
外観	ベージュ色、非粉塵	
分析値		
全硫黄 [%]	DIN 51724-3	30.5 - 33.5
20 °Cにおける密度 [g/cm <sup>3</sup> ]	DIN ISO 787 パート 10 A	約1.43
用量		
推奨 [phr]	3 - 5	
硫黄 [phr]	0.75 - 1.75, 1.0が望ましい	
追加促進剤	不要	
ドイツ食品規制 (BfR勧告XXI)	未承認	
US連邦規則集 FDA - CFR 21巻、 177条2600項	記載なし	
提供様式	PEインライナに入れ段ボール箱で20 kg	
品質保持期限		
未開封の状態では湿気を避け25°C以下で保管	18か月	

## 分類および表示

詳細は安全データシートを参照

## 特性

本製品はEPDM用の速硬性のある一次促進剤混合物です。ブルーム\*および汚れの付着がありません。

本製品はEPDMにおける複雑な促進剤の合成を無くし、高い耐熱性および低い圧縮永久ひずみ性を持ち合わせています。型押しおよび射出成形など一般的な加工技術に使用できます。

REACHに基づき本製品はSVHCまたはCMR物質を含みませんが、本製品は加硫特性を持ち合わせています。

\* ゴム化合物が多い場合、全ての場合においてブルームが起こらないとは限りません。

弊社が提供する技術的サポートは一般的なガイドラインとなっています。弊社製品の点検は必ず行ってください。また、製品の使用に関してお客様ご自身の責任において行ってください。弊社の売買取引基本契約に基づき弊社製品における品質を保証いたします。

(日付) から有効