

# FAKTIS AN

## 汎用型軟化剤

成分：脂肪油を硫黄で架橋して鉱物油を添加

アセトン抽出物 : 35 - 40 %

出物

鉱物油 : 15 %

灰分 : 最大 1.5 %

遊離硫黄 : 2.0 - 3.0 %

外観：暗褐色

比重：1.0 (20℃)

保存性：未開封の状態で室内で1年以上保存可能

包装：25 KG/PE 袋

用途：

1. ゴム材料の押出速度、寸法の安定性、表面の滑らかさを改善します。
2. 優れた接着気密性を持ち、特に自転車や自動車のタイヤのチューブの製造に適しています。
3. 弾力性、引っ張り強度、耐圧縮変形性などを向上させます。
4. 発泡製品において、排気性と発泡の均一性を改善します。
5. 高軟化油による油の漏出を防止します。
6. 硬度の低い製品および発泡製品に非常に適しています。

応用：黒色製品のゴムに使用できます。OE-SBR との相溶性に優れています。

ゴム／製品	押出物	圧延物	金型（押出、射出、トランスファー）
	グリース含有量 (PHR)	(PHR)	(PHR)
NR、IR、SBR	15 - 30	15 - 25	10 - 20
EPDM、IIR	10 - 20	10 - 15	3 - 10
ローラー外層ゴム			
ショア A 硬度 60 - 70		10	
ショア A 硬度 50 - 60		10 - 20	
ショア A 硬度 20 - 50		20 - 70	

ショア A 硬度 20 以下		70 - 100	
発泡ゴム製品 (CR、NBR、EPDM)		10 - 20	
硬質ゴム (ペークライト)		5 - 25	