

AS-73

防收縮劑

化學成分: 改性蓖麻油與過氧化物交聯

外觀: 淡黃色顆粒

包裝: 25kg/包

功能:

1. AS-73 可以降低橡膠和 EVA 製品的內部摩擦力，內部摩擦力降低可以進一步降低橡膠及 EVA 製品的內部生熱。內部生熱降低可以進一步降低製品膨脹(熱漲冷縮)，製品膨脹降低則降低收縮率。
2. AS-73 可以使橡膠與 EVA 的內部分子重新排列，進而降低橡膠內部張力，內部張力的降低可以減少收縮。
3. AS-73 可以作為可塑劑使用，與一般液態可塑劑相較，AS-73 為固體，不會有揮發物質的存在，因此應用在橡膠與 EVA 製品中，不會使製品因可塑劑揮發或析出等問題進而影響製品體積，因此可以降低收縮的可能性。
4. AS-73 可以提高製品的黏度，進而提供發泡製品均勻的發泡氣孔。若發泡製品的黏度太低，發泡孔容易破孔且不均勻，AS-73 提供均勻的發泡氣孔，進而提供良好的製品尺寸安定性。

備註:

1. 建議應用在發泡硬度大於 50 Askers 之產品。
2. 建議混煉溫度: 120 度
3. 建議混煉時間: 6-7 分鐘

元慶國際貿易有限公司

台中市崇德路二段 128 號 18 樓之 1

TEL:04-22381380 FAX:04-22381379

WWW.ANYKING.COM.TW

本指引僅供參考，因製程操作和使用將超過我們控制，故無法作任何許諾。