

DIN-150A

EVA 專用耐磨劑

製表日期:2019/10/30

成份：矽烷類偶聯劑與聚合物載體

外觀：白色顆粒

比重：大約 1.1

軟化點：>50℃

門尼黏度：≤22

儲存期：1 年

包裝：20KG/紙盒

用量及方法：配方加入 3-8 PHR ;常態用量 6 PHR

使用效果：

有效提高 EVA 橡膠發泡的耐磨性.在 DIN NBS 耐磨測試中具有顯著效果

注意事項：

針對過氧化物架橋系統有效,對硫磺架橋系統效果不顯著

元慶國際貿易有限公司

台中市崇德路二段 128 號 18 樓之 1

TEL:04-22381380 FAX:04-22381379

WWW.ANYKING.COM.TW

本指引僅供參考，因製程操作和使用將超過我們控制，故無法作任何許諾。