

# MAC-6 耐黃變促進劑

## 說明：

針對白色膠料耐紫外線照射及耐候性的要求，白度可達 4 級以上長期放置亦不會變黃，抗 UV 性佳；適用於任何白色鞋材、鞋底、白色膠板。

使用說明：一般用量為 輪機外加 S-80 10 克/KG MAC-6 12 克/KG

## 組成：

次磺醯胺類、硫代磷酸鋅類、硫代氨基甲酸鹽類等的均勻混合物

外觀 Appearance	淡白灰色顆粒 Light white grey granule	備注 Note
比重 Specific Gravity	1.23	
融點 Melting Point	> 130°C	
含水量 Moisture(%)	< 1	
儲存期限 Storage Stability	一年(室溫)1 year under room temp	
包裝 Packing	25KG/紙箱 25KG in carboard box	

## 配方實例 Compound

Material	PHR	MIN.TORQUE LB-IN	19.2
SKI-3S	20	MAX TORQUE LB-IN	45.5
SBR 1502	20	ts 2 MIN	02' 11 "
BR	60	t 90 MIN	04' 15 "
HI-SIL	40	Hardness JIS <sup>o</sup> A	63
A-ZNO	5	Tensile	110
ST	1	Elongation %	850
DEG	3	Tcar kg/cm	45
PEG	1	Specific Gravity	1.2
CPL	1	6LB3300REV.Akron	0.65
40/60	0.5	DIN mm	110
R-103 鈦白粉	10	Discoloration	4 級↑

## 元慶國際貿易有限公司

台中市崇德路二段 128 號 18 樓之 1

TEL:04-22381380 FAX:04-22381379

WWW.ANYKING.COM.TW