RH-100AN

成份：脂肪族碳氫化合物之聚合體。

外觀：淺黃顆粒。

色度：6。

軟化點：100±4℃。

儲存性：室溫及正常乾燥條件下儲存期至少為二年。

包裝：25KG 紙袋裝。

功能：

1. 符合歐盟及德國制定多環芳香烴（PAHs）的可允許限值。
2. 低分子量，能有效溶解於單一橡膠和混合不同極性橡膠中，增進不同黏度或不同極性橡膠(如 CR、SBR...等)間的均勻混合。
3. 在高填充料配方中，有效改善填充料在橡膠中的混合，在短時間混煉後，膠料的顯微鏡照片顯示極佳的分散效果。
4. 可提供生膠適當的黏性及加工性，以便混練、押出和壓延時的操作。
5. 可縮短膠料混練時間，減少能源的消耗。
6. 抗張強度加入 2 phr 者約提高 5%，4 phr 者約提高 15%，伸長率提高 10%。
7. 溶解在橡膠中呈現半透明狀，不影響原有色系。

應用：

1. 運動鞋底和鞋面黏合時，如鞋底採紅外線處理，本品為指定之免打粗劑。
2. 廣泛應用在各型輪胎胎面上，提高胎面耐磨 20%以上，世界各知名輪胎廠指定使用於胎面。
3. 在橡膠共混工藝上為極佳之黏劑，如大量運用在 NBR 與 PVC 共混。
4. 在 EVA、PVC 造粒，提高塑料回彈性及表面平坦性。
5. 在熱熔膠與熱熔壓敏膠黏劑當作增黏劑，及路標漆的配方中。

用法：混煉時與填充劑一起加入。

用量：3 - 5 PHR。

元慶國際貿易有限公司

台中市崇德路二段 128 號 18 樓之 1

TEL:04-22381380 FAX:04-22381379

WWW.ANYKING.COM.TW