TAIC(P)

共架橋劑

成份: 三丙稀基異三聚氰酸酯

外觀: 白色粉狀固體

分子量: 249.27

分子式:

閃 點: 355℃

儲 存 性: 原封、室溫、乾燥至少一年

功 能:

1.配合過氧化物硫化使用,作為架橋助劑,可提高交聯密度、拉伸強度,降低壓縮 永久變形,縮短硫化時間。

2.混煉時有增塑作用,硫化後有增硬作用,可做高硬度製品的增硬劑, 大約每 1phr 可使硬度增加一度。

3.提高過氧化物的交聯效率,降低過氧化物的使用量。 用

法:

後段與硫化劑一起加入

用 量:

1.在一般橡膠中作架橋助劑時,建議 2-3 PHR

2.在 EVA 發泡製品中,建議加入 1-2.0 PHR

3.在高硬度製品中,建議加入 5-15 PHR

元慶國際貿易有限公司

台中市崇德路二段 128 號 18 樓之 1 TEL:04-22381380 FAX:04-22381379 WWW.ANYKING.COM.TW