

TMPTMA

共架橋劑

成	份：	三羥甲基丙烷三甲基丙烯酸酯
外	觀：	淺黃色液體
分	量：	338(平均)
子	點：	200℃
沸	裝：	20kg/桶
包	性：	原封、室溫、乾燥至少一年
儲	能：	
功		1.配合過氧化物硫化使用，作為架橋助劑，可提高交聯密度、拉伸強度，降低壓縮永久變形，縮短硫化時間。 2.混煉時有增塑作用，硫化後有增硬作用，可做高硬度製品的增硬劑，大約每 1phr 可使硬度增加一度。 3.提高過氧化物的交聯效率，降低過氧化物的使用量。
用	法：	後段與硫化劑一起加入
用	量：	1.在一般橡膠中作架橋助劑時，建議 1-3 PHR 2.在 EVA 發泡製品中，建議加入 0.5-1.0 PHR 3.在高硬度製品中，建議加入 10-30 PHR

元慶國際貿易有限公司

台中市崇德路二段 128 號 11 樓之 1

TEL:04-22381380 FAX:04-22381379

WWW.ANYKING.COM.TW