

AS-73

収縮防止剤

成分: 過酸化物で架橋された変性ヒマシ油

外観: 黄色の粒子

梱包: 25kg / 袋

特性:

1. 本製品はゴムおよびEVA製品の内部摩擦を減少させ、内部発熱も下げることが出来ます。これにより膨張率が下がりひいては収縮率も下がります。
2. ゴムとEVA分子の絡み合いを再配列させ、ゴム内部張力を下げるので、分子配向が向上し収縮が起こりにくくなります。
3. 可塑剤として使用出来ます。一般的な液体可塑剤と異なり、本製品は固体で揮発性物質を含まないため、ゴムとEVA製品に応用しても可塑剤の揮発や析出により製品の体積に影響せず、収縮が起こりにくくなります。
4. 製品の粘度を上げ、均一なフォーム気孔および安定したサイズを実現します。
発泡製品の粘度が低いとフォーム気孔が破り、均一できません。本製品は均一なフォーム気孔および製品サイズの安定性を提供します。

注記:

1. 硬度が50アスカー以上のものへの使用を推奨
2. 推奨される攪拌温度: 120℃
3. 推奨される攪拌時間: 6-7分

ANYKING INT'L TRADING CO.,LTD

18F-1, No.128, Chungde Rd., Sec. 2, Taichung City 406, Taiwan, R.O.C

電話:04-22381380 FAX:04-22381379

WWW.ANYKING.COM.TW