

CH 236

流動性排気剤

成 分：炭化水素化合物と界面活性剤の混合物

外 観：白く細かい粒状

比 重：0.86（25℃）

変色性：なし

保存性：乾燥した低温で無期限に保存可能

包 装：20KG紙袋入り

用 途：

1. ゴム材料のムーニー粘度を低下させ、ゴム材料の流動性と分散性を高めます。
2. 製品の離型と気泡の排除を助け、複雑な金型においてゴム流れ不足を低減します。また、接着に影響を及ぼしません。
3. 不良発生率と人件費を低減し、電力を節約することもできます。
4. 押出速度を高め、成形品の表面を滑らかにします。
5. 成形品の寸法の安定性と発泡製品の均一性を改善し、収縮を低減します。

使用方法：混合時に薬品と同時に添加します。

使用量：2 - 5 PHR

応 用：

NR、SBR、BR、CR、EPDM、NBRなどの各種ゴム、TPR、EVA、各種プラスチック（PVC、PE、PP、ABSなど）に使用できます。

