

DIN-150A

EVA 専用耐摩耗剤

成 分：シランカップリング剤とポリマー担体

外 観：白い顆粒

比 重：約 1.1

軟化点：>50℃

ムーニー粘度： ≤ 22

保存期限：1 年

包 装：20KG/紙箱

使用量、使用方法：配合に **3-8 PHR** 添加します。通常の使用量は **6 PHR**。

使用効果：

EVA ゴムの発泡の耐摩耗性を効果的に向上させます。**DIN NBS** の耐摩耗性試験において顕著な効果が確認されています。

注意事項：

過酸化物の架橋構造に対して効果的で、硫黄の架橋構造には大きな効果はありません。