


EP A-100

ポリアルファメチルスチレン樹脂

結構：



分子量：650-950

特徴：白色粉末、密度約 1.075 g / cm³、引火点 200℃、発火点 450℃。有機溶剤に溶け、水に一部溶けます。

外観無色または白色の粉末

軟化点（℃）95-115

揮発性物質（％）（125℃、3h）≤0.5

灰分（％）≤0.001

応用：

1. EP A-100 は、ポリ塩化ビニルおよび他のポリオレフィンの加工助剤です。加工プロセスでは、可塑化が速く、可塑化温度と押出抵抗が低下し、流動性が向上します。PVC 透明シートおよび硬質製品の加工で広く使用されています。製品の物理的特性を維持および改善し、フィラーの量を増やすことができ、製品の仕上がりと色の安定性を向上させます。
2. EP A-100 は、さまざまな接着剤、コーティング、熱可塑性ポリマーの改質剤としても使用され、製品のさまざまな特性と加工性を向上させます。
3. ゴム業界では、この製品は加工助剤および強化調整剤として機能し、ネオプレン、ニトリル/ポリ塩化ビニルブレンドおよび天然ゴムの硬度を調整し、加硫ゴムの引裂き抵抗そしてひび割れおよび耐摩耗性を改善します。
4. EP A-100 は、低分子ワックスの代わりに ABS、スチレン、その他のプラスチックマスターバッチでも使用できます。

5. EP A-100 はゴムおよびプラスチックフォーム製品で使用され、流動性とゲル化を促進し、使用するフィラーの量を増やし、発泡率、色の安定性を高め、その物理的性質、引裂抵抗および伸びを強化します。

梱包/保管：25kg 紙袋/ PE 袋。 常温、乾燥環境にて。