

MAC 6

耐黄変性促進剤

説明：
白色ゴム材料の耐紫外線照射と耐候性の要求に対して、白色度が 4 級以上に達し、長期間放置しても黄変せず、抗 UV 性に優れています。白い靴材料、靴底、白いゴム版に使用できます。
使用説明：一般的な使用量は、タービンに S-80 10G/KG MAC-6 12G/KG を追加

組成：スルフェンアミド、ジチオホスフェート、チオカーバメートなどの均一混合物

外観	淡い灰色の顆粒	備考 Note
比重	1.23	
融点	>130℃	
含水量 (%)	<1	
保存期限	1 年 (室温)	
包装 P	25KG/紙箱	

配合例 Compound

Material	PHR	MIN.TORQUE LB-IN	19.2
SKI-3S	20	MAX TORQUELB-IN	45.5
SBR 1502	20	ts 2 MIN	02'11 "
BR	60	t 90 MIN	04'15 "
HI-SIL	40	Hardness JIS ⁰ A	63
A-ZNO	5	Tensile	110
ST	1	Elongation %	850
DEG	3	Tcar kg/cm	45
PEG	1	Specific Gravity	1.2
CPL	1	6LB3300REV.Akron	0.65
40/60	0.5	DIN mm	110
R-103 チタン白	10	Discoloration	4 級↑