

RA-101

白サブ

成 分：食用の天然植物油、ひまし油などの加工物

外 観：白

保存性：未開封の状態で室内で 1 年以上保存可能

包 装：25KG クラフト紙袋入り

用 途：

1. ゴム用可塑剤として、ゴム材料における充填剤の分散を促進します。
2. ゴム材料の表面を滑らかにし、収縮を低減します（寸法の安定性の向上）。
3. 圧延、押出、射出を助け、ゴム材料内の硫黄の噴出を低減します。
4. 耐日光性、耐オゾン亀裂性、電気絶縁性を持っています。
5. スチレン・ブタジエンゴムの硬化を促進し、促進剤の使用量を低減します。
6. クロロプレンゴム（CR）の充填剤として使用できます。一般的に淡色のゴム製品に使用します。
7. 弾力性、引っ張り強度、耐屈曲亀裂性などを高めます。
8. 発泡製品において、排気性と発泡の均一性を改善します。
9. 高軟化油による油の漏出を防止します。

応 用：消しゴム、タイヤのチューブ、ローラー、パッキン、靴底、ゴム雑貨などの製品

使用量：

（一）各種ゴム製品における使用量は以下のとおりです。

用量 (PHR) ゴムの種類	押出製品	圧延製品	成形品（押出、射出、トランスファー成形）
NR、IR、SBR	15－30	15－25	10－20
CR	10－20	10－15	10－15
CSM	10	10	5－10
EPDM/IIR	10－20	10－15	3－10
ローラー外層ゴム			
ショア A 硬度 60-70	10		
ショア A 硬度 50-60	10－20		
ショア A 硬度 30-50	20－70		
ショア A 硬度 15-30	70-100		