

FINAWAX-S

<u>描 述</u>	:	飽和伯酰胺 (硬脂)
<u>規 格</u>	:	外觀 : 白色微珠
		酰胺含量 : 98.0% min
		碘含量 : 2.0 max
		酸價 : 1
		熔點 : ± 100 5°C
		含水量 : 0.25% max

(Above specifications are our standard specifications. Changes in these specifications can be done on request from customers to suit their requirements.)

FINAWAX-S 是一種精煉的植物基硬脂酰胺。FINAWAX-S 是應用於聚烯烴的抗結塊劑。

應 用:

FINAWAX-S 是一種很好的聚烯烴用抗結塊劑

FINAWAX-S 也可以應用在 PVC, PS, 合成樹脂, 纖維素乙酸酯, 氨基樹脂, 酚醛樹脂作為潤滑劑。同時 FINAWAX-S 也可以應用在柔版和石印膠滾和碳紙的油墨。

FINAWAX-S 亦可以應用在PE發泡生產, 作為氣孔尺寸穩定劑。

其他應用:

注塑	- 改善脫磨
(PE/PP)發泡加工	- 發泡氣孔尺寸穩定
彈性體擠出	- 提高擠出速率和改善表面光澤度
瓶蓋	- 降低釋放力
潤滑油或油墨	- 降低摩擦和改善滑動性

儲 存:

建議 FINAWAX-S 儲存在陰涼乾燥環境。儲存於溫度 35 °C以上之環境會導致結塊。

保質期:

儲存在規定的環境下, 保質期達一年。

包 裝 : 25 kg PE袋

The recommendations in this bulletin are made without guarantee since the conditions of use are beyond our control. Users should make their own tests depending on machinery available and desired properties.