

FINAWAX-SE

描述 : 硬脂基芥酸酰胺（仲脂肪酰胺）

規格 : 外觀 : 粉體
酸值 : 3.0 max
熔點 : $72 \pm 5^{\circ}\text{C}$

（由於原材料和生產條件所述規格可能略有變化，但對所述應用效能沒有影響。）

應用 : 建議在聚烯烴薄膜/BOPP薄膜中使用FINAWAX-SE，以實現“中等”滑移（即COF 約0.3-0.5），來避免某些低端添加劑而產生出的產品問題。

FINAWAX-SE 具有較高分子量，遷移至表面的速度慢，使堆疊與密封等操作中達到一定的優越性能。

特性 : FINAWAX-SE是一種二級醯胺，能承受 260°C 以上的高溫加工。
FINAWAX-SE可用於尼龍、丙烯酸和聚碳酸酯等工程塑料的混練。

建議當作 PP 化合物（自動化生產）的潤滑劑。

FINAWAX-SE在高溫操作中有效，並顯示出優異的熱穩定性。

使用添加量 : 根據要求/應用，約為 0.3% 至 1.0%。

The recommendations in this bulletin are made without guarantee since the conditions of use are beyond our control. Users should make their own tests depending on machinery available and desired properties.