

HALLSTAR® TP-90B(tm)

雙(2 -(2 -丁氧基乙氧基)乙氧基)甲烷

典型性質

酸值: 0.05

二乙二醇丁醚: 1.0

顏色 (Gardner) : 5.0

純度 %: 99.0

折光率, 25 °C: 1.435

比重, 25°C: 0.97

黏度:@25°C,cps: 50

含水量 %: 0.1

表現性質:

用於丁腈	
增塑劑, pphr	30.0
拉伸強度, MPa	14.3
拉伸強度, psi	2080
扯斷伸長率, %	370
邵氏硬度A	58
低溫Gehman T10,000 PSI, °C	-54
用於SBR	
增塑劑, pphr	30
拉伸強度, MPa	10.3
拉伸強度, psi	1500
扯斷伸長率, %	380
邵氏硬度A	45
低溫Gehman T10,000 PSI, °C	-70

元慶國際貿易有限公司

台中市崇德路二段128號18樓之1

TEL:04-22381380 FAX:04-22381379

WWW.ANYKING.COM.TW

描 述:

1. TP-90B™是一種高相容性的增塑劑，應用在多種彈性體，包括天然橡膠，SBR、氯丁、丁腈和環氧氯丙烷，以提供低溫彈性性質。
2. TP-90B應用於燃料軟管、電線護套、多孔橡膠製品、擦膠膠料和各種模塑和擠出製品，可發展出最佳化的低溫彈性特質。
3. 使用中度濃度(通常為20-30 phr 份)仍有效發揮作用，不會嚴重地降低橡膠的物理特性。
4. 由於其快速的塑化性能，TP-90B在膠料的最終性能的影響不大，其有助於稍微軟化焦燒膠料。

建議用途：

汽車注塑件、汽車煞車皮和行李箱、多孔橡膠製品、電氣護套、擦膠膠料、園藝軟管、墊圈、密封墊圈、軟管和膠管、工業圍裙、工業軟管、膠管和電線電纜。

相容性:

丁基、氯化橡膠、環氧氯丙烷、氫化丁腈、天然橡膠、丁腈、聚氯乙烯、SBR

包裝：

容器/重量：桶裝 / 195公斤

元慶國際貿易有限公司

台中市崇德路二段128號18樓之1

TEL:04-22381380 FAX:04-22381379

WWW.ANYKING.COM.TW