

HALLSTAR® TP-95(tm)

己二酸二[2-(2-丁氧基乙氧基)乙酯]

典型性質

酸值: 6.0

顏色 (Gardner) : 2.0

折光率, 25 °C: 1.445

比重, 25°C: 1.012

濕度 %: 0.14

表現性質:

用於丁腈	
增塑劑, pphr	30.0
拉伸強度, MPa	15.7
拉伸強度, psi	2775
扯斷伸長率, %	570
邵氏硬度A	50
低溫Gehman T10,000 PSI, °C	-57

描 述:

1. TP-95™是一種高相容性的增塑劑，應用在彈性體，特別是高ACN腈、聚氨酯、聚丙烯酸酯與環氧氯丙烷橡膠，以提供低溫彈性特質。
2. 無論是單獨或搭配其他增塑劑使用，TP-95也可應用於乙烯基配方中。其與纖維素樹脂相容。
3. 由於其揮發性低，TP-95在廣泛的溫度範圍內仍保有效果，同時提供良好的塑化。
4. 根據FDA CFR 177.2600美國食品安全法規，TP95在不超過30份量，是可允許接受的。

元慶國際貿易有限公司

台中市崇德路二段128號18樓之1

TEL:04-22381380 FAX:04-22381379

WWW.ANYKING.COM.TW

建議用途：

汽車注塑件、食品軟管、園藝軟管、墊圈、密封墊圈、軟管和膠管、工業軟管、膠管、PVC和PVC電線電纜。

相容性：

丙烯酸酯橡膠、乙酸丙酸纖維素、硝酸纖維素、氯化橡膠、EPDM、環氧氯丙烷、乙基纖維素、丁腈、硝化棉、聚丙烯、聚醋酸乙烯酯、聚乙烯醇縮丁醛、聚氯乙烯

包裝：

容器/重量：桶裝 / 195公斤

元慶國際貿易有限公司

台中市崇德路二段128號18樓之1

TEL:04-22381380 FAX:04-22381379

WWW.ANYKING.COM.TW