

HALLSTAR® TP-759(tm)

混合性醚酯

典型性質

酸值: 1.0

顏色 (Gardner) : 5.0

經值,mg KOH/g: 15.0

濕氣 %: 0.2

折光率, 25 °C: 1.45

比重, 25°C: 1.035

黏度:@25°C,cps: 30

表現性質:

用於 Vamac	
增塑劑, pphr	20.0
100% 定伸應力, MPa	2.1
拉伸強度, MPa	12.4
拉伸強度, psi	1800
扯斷伸長率, %	480
邵氏硬度A	69
低溫脆點, °C	-37
揮發 138 小時 - 150°C	-7.0
老化後斷裂 %	200
用於丁腈	
增塑劑, pphr	20
100%定伸應力, MPa	1.4
拉伸強度, MPa	11.6
拉伸強度, psi	1690
扯斷伸長率, %	410
邵氏硬度A	68
低溫脆點, °C	-42
烤箱空氣老化	
70小時 @120°C 重量改變%	-6.0
老化後斷裂 %	150

元慶國際貿易有限公司

台中市崇德路二段128號18樓之1

TEL:04-22381380 FAX:04-22381379

WWW.ANYKING.COM.TW

描 述:

1. TP-759™是一種具低揮發性的混合醚酯型增塑劑。
2. 使用 TP-759 的膠料，在經過熱老化後，仍可維持其物性。
3. TP-759 應用在燃料軟管、汽車零件、電線護套以及多種模塑和射出製品中，可發展出最佳化的低溫彈性特質。

建議用途：

汽車安全帶、汽車注塑件、汽車煞車皮和行李箱、電氣護套、燃油軟管、園藝軟管、墊圈、密封墊圈、高溫應用、軟管和膠管、液壓軟管、工業圍裙、工業軟管、膠管和電線電纜。

相容性膠種:

丙烯酸酯橡膠、氯化橡膠、環氧氯丙烷、氫化丁腈、丁腈、聚丙烯

包裝：

容器/重量：桶裝 / 195公斤

元慶國際貿易有限公司

台中市崇德路二段128號18樓之1

TEL:04-22381380 FAX:04-22381379

WWW.ANYKING.COM.TW