

HALLSTAR TP-90B

ビス[2- (2-ブトキシエトキシ) エトキシ]メ
タン

酸価：0.05

性能的特徴：

ジエチレングリコールブチ

ルエーテル：1.0

色（Gardner）：5.0

純度％：99.0

屈折率25℃：1.435

比重25℃：0.97

粘度@25℃、cps：50

含水量％：0.1

ニトリルに使用		SBRに使用	
可塑剤pphr	30.0	可塑剤pphr	30
引張強度MPa	14.3	引張強度MPa	10.3
引張強度psi	2080	引張強度psi	1500
破断伸び率％	370	破断伸び率％	380
ショア硬度A	58	ショア硬度A	45
低温Gehman T10,000 PSI, °C	-54	低温Gehman T10,000 PSI, °C	-70

描 写：

1. TP-90Bは高相溶性の可塑剤で、天然ゴム、SBR、ネオプレン、ニトリル、エピクロロヒドリンなどの様々な弾性体に使用され、低温弾性の特性を生み出します。
2. TP-90Bは燃料ホース、ケーブル外装、多孔質ゴム製品、消しゴム、各種成形品、押出製品に使用され、低温弾性の特性を最適化します。
3. 中濃度（通常は20-30 phr）の使用でも効果を発揮し、ゴムの物理的性質を大幅に低下させることはありません。
4. 素早い可塑化効果によって、TP-90Bはゴム材料の最終的な性能に影響を及ぼさず、ゴム材料の軟化、スコーチをわずかに助けます。

推奨用途：

自動車の射出成形部品、自動車のブレーキ革とトランク、多孔質ゴム製品、ケーブル外装、消しゴム、園芸用ホース、座金、ガasket、ホース、工業用エプロン、工業用ホース、電線ケーブル

相溶性：ブチル、塩素化ゴム、エピクロロヒドリン、水素化ニトリル、天然ゴム、ニトリル、ポリ塩化ビニル、SBR

包装：容器/重量：缶入り/195KG