

橡胶防护蜡 H652

抗日光龟裂蜡及抗臭氧蜡

用 途	抗龟裂蜡，保护橡胶制品免受臭氧和天候的影响。
产品说明	组成：宽分子量分布的橡胶防护蜡和精选石蜡的混合物 外观：白色至浅黄色片状 密度： $\sim 0.92 \text{ g / cm}^3$ (20°C) 凝固点：63~ 68 °C
使用	
作用方式	橡胶防护蜡 H652 因其低溶解度，会迁移到硫化物表面形成一层完全保护膜, 温度高至 45°C 也很稳定，以中等速度形成的保护膜具有极好的抗动态应力稳定性。抗臭氧剂和抗氧剂会伴随橡胶防护蜡 H652 的迁移而到达硫化胶的表面。与低熔点蜡混合使用可扩大防护温度范围。
操 作	为保证良好分散性，建议在混炼初期加入。混炼温度应超过其熔点。
用 量	一般用量 1-4 phr；其它橡胶制品根据胶种不同最高用量为 10 phr。
应 用	轮胎，输送带，电缆护套以及较高使用温度的工业模压和挤出制品(型材)。
包 装	20 公斤装，聚乙烯袋；1040 公斤/托盘
储存稳定性	低于 35°C 储存 1 年，较高温度下可能会结块但不影响使用。