ARBOCEL® **E 140**

天然原料纖維素

基本原料

纖維素原料

物理與化學性質

顏色	淡黃色
結構	纖維
晶粒尺寸	60 µm - 140 µm
體積密度	105 g/l - 145 g/l
灼燒殘渣(850 °C, 4 h)	約 0.5 %
pH	5.5 +/- 1
纖維素含量	約75 %

篩析

屏幕殘渣（按照 DIN53734/空氣噴射篩），具有內部網孔徑：

250 µm	100 µm	32 µm
最大0.5 %	最大55 %	最大85 %

正如所有天然的產品略有差異，上述給定值可能出現

一般參考

ARBOCEL® 天然材料為環境友好物質, 從可補充的原料獲得。
除此之外，它們在多方面的應用領域被用作增稠劑，纖維加固，作為吸收劑，稀釋劑或載體和填料。