

HIKOTACK P-90HS

芳香烴樹脂

Rev.06

9th/6/2005

HIKOTACK P-90HS 是一種淡黃色的熱塑性樹脂，其主要是由不飽和芳香烴和經石腦油熱裂解衍生而得的二烴所聚合而成的。HIKOTACK P-90HS主要應用於輪胎，內胎和橡膠塗覆衣作為橡膠混煉劑。此等級亦可作為增黏劑，用於以乙烯醋酸乙烯共聚物為基礎的熱熔膠中，同時也可以作為防水劑，混凝土之固化劑和瀝青之黏合劑。

特性		
軟化點(Ring & Ball, °C)	95-105	ASTM E 28
顏色(50wt% 溶於甲苯溶液, Ga.#)	最大 9	ASTM D 1544
酸值(KOHmg/g)	最大 0.1	ASTM D 974
溴值(Br.cg/g)	最大 30	ASTM D 1159

典型特性		
比重(20/20°C)	1.08	ASTM D 71
軟化點(Ring & Ball, °C)	102	ASTM E 28
顏色 (50wt% 溶於甲苯溶液, Ga.#)	5	ASTM D 1544
顏色穩定度(@200°C, 5小時, Ga.#)	11	融化樹脂
酸值(KOHmg/g)	0.04	ASTM D 974
溴值(Br.cg/g)	20	ASTM D 1159
熔融黏度 BRF, @160°C, cps	1,300	ASTM D 3236
BRF, @200°C, cps	60	
分子量(GPC, Mw)	1,100	

包裝: HIKOTACK P-90HS 包裝於 25kg 複合紙袋中。

儲存性: 顆粒形態之樹脂在炎熱氣候環境或存放於火源附近時會產生結塊。

建議儲存在溫度不超過 30°C 之環境下。

規定狀態: HIKOTACK P - 90HS 之下列條例遵守美國 FDA 規定。

175.105 膠粘劑

175.300 樹脂和聚合物塗料

177.1210 密封食品容器之密封墊圈

177.2600 重複使用之橡膠製品

元慶國際貿易有限公司

台中市崇德路二段 128 號 18 樓之 1

TEL:04-22381380 FAX:04-22381379

WWW.ANYKING.COM.TW

本指引僅供參考，因製程操作和使用將超過我們控制，故無法作任何許諾。