

S1503C

烷基苯酚樹脂

產品種類及用途

KPT-S1503C是一種油溶性、非熱反應性對烷基苯酚樹脂，用于橡膠工業作為高效增黏劑，可改善合成橡膠膠料的成型黏著性；特別是SBR膠料。適用於所有需求高黏度之物品，如輪胎、輸送帶、三角皮帶、滾筒、軟管、膠管、橡膠/紡織品等。

用 量 ： 2 ~ 10 PHR

性 質

項目	規格	附註
外觀	淺棕色錠片	
軟化點	100 ~ 110℃	Ball & Ring法(5℃/分)
比重	1.00 ~ 1.05	25℃
酸值	25 ~ 42	KOH mg/g
灰份	< 0.1%	800℃ × 1 hr

配方指引

◆膠料配方

	重量
STR-20	50
BR	50
N 330 black	50
ZnO	3
硬脂酸	2
加工油	15
KPT-S1503C	5
硫黃	1.5
NS	2

※請注意實際結果須視其各別行業使用者及膠料而定。

包 裝

20Kg複合紙袋包裝。

儲存性

原封室溫乾燥至少一年。