

SUKOREZ SU-100S

氫化 C5/循環碳氫

介紹：

SUKOREZ SU-100S 是由 C5 /循環碳氫水聚合的白色熱塑性樹脂。主要用途為熱熔粘接劑（HMA），熱熔壓力感應粘接劑(HMPA)的增粘劑，因為其良好的耐熱性與基礎聚合物的粘合劑有良好的相容性，如乙稀-乙酸乙稀酯(EVA)，苯乙烯-異戊二稀-嵌段共聚物(SIS)。此產品透明度佳，不會影響色澤。可降低 EVA 發泡硬度，適用於吸震材質。

規格:

軟化點(環球, C°)	97-106	ASTM E 28
顏色 (50% 甲苯溶液, HAZEN)	最高 50	ASTM D 1209

典型性能：

比重 (20/20°C)	1.08	ASTM D 71
軟化點(環球, C°)	100	ASTM E 28
顏色 (50% 甲苯溶液, HAZEN)	25	ASTM D 1209
酸價 (KOHmg/g)	0.04	ASTM D 974
BRF, @160 C°, cps	680	
BRF, @180 C°, cps	190	
分子量 (GPC, Mw)	540	G.P.C.

包裝：

SUKOREZ SU-100S 可裝於淨重 500 公斤大袋，亦或淨重 25 公斤的多層紙袋。

儲存：

在炎熱氣候亦或如果存放在靠近熱源，球團型樹脂，可能會集結成塊狀。內部存放建議，保持溫度不超過 30°C 。

元慶國際貿易有限公司

台中市崇德路二段 128 號 18 樓之 1

TEL:04-22381380 FAX:04-22381379

WWW.ANYKING.COM.TW

本指引僅供參考，因製程操作和使用將超過我們控制，故無法作任何許諾。

監管狀態：

SUKOREZ SU-100S 是符合美國 FDA 下列章節的要求。

175.105	粘合劑
175.125	壓力感應粘合劑
175.300	樹脂和聚合物塗料
175.320	聚烯烴薄膜的樹脂和聚合物塗料
176.170	與水和脂肪類食品接觸的紙和紙板的組成部分
176.180	與乾燥食品接觸的紙和紙板的組成部分
177.1210	食品容器的密封墊圈的閉包
177.1520	烯烴類聚合物
177.2600	用於重複使用的橡膠製品

元慶國際貿易有限公司

台中市崇德路二段 128 號 18 樓之 1

TEL:04-22381380 FAX:04-22381379

WWW.ANYKING.COM.TW

本指引僅供參考，因製程操作和使用將超過我們控制，故無法作任何許諾。