

# HiRENOL<sup>®</sup> KPT-S1503C

本製品は油溶性および非熱反応性のp-アルキルフェノール樹脂です。ゴム業界では粘着付与樹脂として使用され、天然および合成ゴムベースのコンパウンドのタックを向上させます。特にSBR材。また、高粘度が求められるタイヤ、ベルト、Vベルト、ホース、ゴムや繊維などを製造する際に使用されます。

用量: 2-10 phr。

## 特性

| 項目  | 仕様          | 備考         |
|-----|-------------|------------|
| 外観  | 薄い茶色の錠剤     |            |
| 軟化点 | 100 ~ 110℃  | 環球法 (5℃/分) |
| 比重  | 1.00 ~ 1.05 | 25℃        |
| 酸価  | 25 ~ 42     | KOH mg/g   |
| 灰   | 最大 0.1%     | 800℃×1時間   |

## 配合

|            | Phr |
|------------|-----|
| STR-20     | 50  |
| BR         | 50  |
| N-330 黒    | 50  |
| ZnO        | 3   |
| ステアリン酸     | 2   |
| プロセス油      | 15  |
| KPT-S1503C | 5   |
| 硫黄         | 1.5 |
| NS         | 2   |

## 包装および保管

- 基本的に多層紙袋に20kg。
- 未開封の状態で湿気を避け涼しい場所で熱を避け保管した場合12ヵ月以上使用可能。



Kolon Tower 9FL. 1-23, Byeoryang-Dong, Gwacheon-City, Gyeonggi-Do, South Korea Phone : 82-2-3677-6134 FAX : 82-2-3677-6189

### 重要事項:

情報には正確性を期しておりますが、必ずお客様ご自身で確認を行ってください。製品の使用にあたり結果を保証するものではありません。