

United Wax Co., Ltd.
台灣中華蠟業有限公司

製品規格：MR2025			
項目	規格	結果	試験方法
融点 ℃	64-66	65	ASTM D938
油含量 wt%	最大 0.5	0.4	ASTM D721
セーボルト色度	最小+25	+30	ASTM D156
針入度 (25℃), 1/10mm	最大 15	9	ASTM D1321
粘度 100℃	5.0-7.5 cSt	5.78	ASTM D445
臭気強度	最大 1	1	ASTM D1833
---	---	---	---

本試験結果は供給元および製造元より提供されたデータを基に作成されたものです。