


DPTT 藥膠 (秋蘭姆類促進劑 & 硫供體)

• 六硫化雙五亞甲基秋蘭姆

• 分子量 : 448
• CAS : 971-15-3
• EINECS : 213-537-2



產品	活性成份 (%)	顏色 N 代表 原色 P 代表 色料	過篩粒徑 (μm)	門尼黏度 ML (1+4) 80°C Typical value	密度 Typical value
DPTT 75 GA F140 ①	75	白至黃 * (N)	140	25	1.29
DPTT 75 BA F140 ②				15	1.27

GA: 醋酸/丙烯酸酯/聚乙烯顆粒共聚物

BA: 板狀物, 載體為乙烯基丙烯酸烷基酯

* 取決於 DPTT 的自然變化

活性物質的典型值

• 熔點 : 125 °C
• 純度 : 98

備註

不汙染
不退色

特性

Mixland+[®] DPTT 藥膠是最具活性的秋蘭姆。它是一種有效的一次或二次促進劑或硫供體, 可用於 IIR、EPDM、NR、IR、SBR、CR、CSM, 尤其是 NBR。在 CSM 方面, DPTT 應與 MBTS 一起使用, 以在混合過程中提供更高的安全性。

它還生產出具有優良耐候性的白色橡膠。

使用 NR 和合成橡膠, Mixland+[®] DPTT 藥膠在低溫下不含硫, 可生產出物理性能良好、抗老化性能優異的產品。

此產品在低溫和高溫下都有效。

它特別適合淺色原料, Mixland+[®] DPTT 藥膠確保在淺色表面上無缺陷產生。

應用

耐老化產品、高耐熱產品、軟管、型材、CSM 產品 (橡膠塗層織物、工業用產品、電纜和電線等)。

包裝&儲存

① PE 袋重 : 20 kg, 在標準 CP3 棧板 600 kg
② 紙箱重 : 25 kg, 在標準 CP3 棧板 640 kg
堆垛高度不得超過 2 個棧板高
保值期 : 在原始包裝下, 2 年。
儲存於乾燥陰涼處, 遠離直接熱源或陽光。

安全性&毒性

有關詳細資訊, 請參閱我們的安全資料表 SDS。

MIXLAND+[®] 藥膠的承諾:

- 經 100 μ 以上過篩之無塵產品
- 室溫下產品不發黏
- 降低門尼黏度, 提高分散品質
- 經過篩可降低廢品率
- 與彈性體更廣泛的相容性

本說明書所含資訊基於我們實驗室進行的測試和從文獻中選取的數據, 但在任何情況下均不得構成或暗示任何保證或承諾。對於相關產品的處理、加工或使用, 不承擔任何責任, 在任何情況下, 都必須根據相關國家的所有相關法規和/或立法進行。

Issued 12 dated March 2020

TECHNICAL DATA SHEET

MLPC International

209, Avenue Charles Despiau – 40370 Rion des Landes - France
Tel.: +33 (0)5 58 57 02 78 – Contact : commercial@mlpc-intl.com
<http://www.mlpc-intl.com>

MLPC
INTERNATIONAL
ARKEMA GROUP