


TBP 藥膠 (硫供體)

- 聚叔丁基苯酚二硫化物
- 分子量 : Polymer
- CAS : 60303-68-6
- EINECS : -



產品	活性成份 (%)	顏色 N 代表 原色 P 代表 色料	過篩粒徑 (μm)	門尼黏度 ML (1+4) 80°C Typical value	密度 Typical value
TBP 75 GA F100	75	米色* (N)	100	10	1.15

GA: 醋酸/丙烯酸酯/聚乙烯顆粒共聚物

* Depending on natural variation of raw material

ACTIVE MATERIAL TYPICAL VALUES

- 軟化點 : 105° C

備註

不殘色，不褪色
不吐霜
無味

特性

Mixland+[®] TBP藥膠是一種通用的中速硫化硫供體促進劑。它是一種有效的硫化劑。適用於NR、IR、SBR、BR、NBR和EPDM。它可以取代TMTD(這是CMR產品)，轉換成無亞硝胺硫化系統或OTOS。有關更多資訊，請參閱可用於NR、NBR或EPDM化合物的MLPC技術報告。

Mixland+[®]TBP藥膠具有以下特性：

- 可當作硫的供體（~15%），因此能夠防止還原
- 配方中沒有氮：完全不含亞硝胺
- 酚功能作為弱抗氧化劑
- 由於它是低聚物，TBP具有增粘劑性質
- 改善共硫化

應用

EPDM型材，工業品，輪胎零件，AVS...

包裝& 儲存

- 紙箱重 : 25 kg net
 - 標準 CP3 棧板 : 600 kg - 堆垛高度不得超過2個棧板高。
 - 保值期 : 在原始包裝下，2 年。
- 儲存於乾燥陰涼處，遠離直接熱源或陽光。

安全性 & 毒性

有關詳細資訊，請參閱我們的安全資料表SDS。

無亞硝胺

MIXLAND+[®] 藥膠的承諾:

- 經100μ以上過篩之無塵產品
- 室溫下產品不發黏
- 降低門尼黏度，提高分散品質
- 經過篩可降低廢品率
- 與彈性體更廣泛的相容性

The information contained in this leaflet is based on tests carried out by our laboratories and data selected from the literature but shall in no event be held to constitute or imply any warranty or undertaking. No liability whatsoever can be accepted with regard to the handling, processing or use of the products concerned, which must in all cases be employed with regard to all relevant regulations and/or legislation in the country or countries concerned.

Issued 8 dated March 2020

TECHNICAL DATA SHEET

MLPC International

209, Avenue Charles Despiau – 40370 Rion des Landes - France
Tel.: +33 (0)5 58 57 02 78 – Contact : commercial@mlpc-intl.com
<http://www.mlpc-intl.com>

MLPC
INTERNATIONAL
ARKEMA GROUP