


ZBOP 藥膠 (促進劑 與 硫化劑)

- 二硫代磷酸鋅鹽
- CAS : 68442-22-8
- EINECS : 270-478-5



產品	活性物質 (%)	顏色 N 代表 原色 P 代表 色料	過篩粒徑 (µm)	門尼黏度 ML (1+4) 80°C Typical value	密度 Typical value
ZBOP 50 GA F500	50	白色到灰色* (N)	500	40	1.2

GA: 醋酸/丙烯酸酯/聚乙烯顆粒共聚物

活性物質的典型值

- 外觀 : 淺黃色液體
- 含硫量 : 19%

備註

- 不殘色
- 不褪色

特性

Mixland+® ZBOP 藥膠是天然橡膠和合成橡膠（如SBR、NBR、IR、IIR和EPDM）硫化的二次促進劑和不噴霜的硫化劑。它可以替代傳統的硫化劑，如DTDM、DPTT或TMTD。

它為硫化物提供了良好的耐熱老化性和良好的壓縮永久變形效能。

在天然橡膠中，Mixland+®ZBOP藥膠是一種超促進劑，具有優異的抗還原性。

它很容易在橡膠中分散。

建議用量在2至6份之間。

在高於180°C的溫度下，用次磺醯胺進行適當的硫化。對於NR，Mixland+® ZBOP 藥膠提供了一個極好的次磺醯胺硫化平臺。

由於較高的分子量，與ZDTP相比，Mixland+® ZBOP藥膠降低了噴霜效應，尤其是在EPDM中。

應用

輪胎、發動機底座、EPDM片材、耐熱產品等...

包裝與 儲存

- PE 袋重 : 20 kg net
 - 標準CP3棧板 : 640 kg - 堆垛高度不得超過2個棧板高
 - 保值期 : 在原始包裝下，2 年。
- 儲存於乾燥陰涼處，遠離直接熱源或陽光。

安全性 & 毒性

有關詳細資訊，請參閱我們的安全資料表SDS。

無亞硝酸胺

MIXLAND+® 藥膠的承諾:

- 經100µ以上過篩之無塵產品
- 室溫下產品不發黏
- 降低門尼黏度，提高分散品質
- 經過篩可降低廢品率
- 與彈性體更廣泛的相容性

The information contained in this leaflet is based on tests carried out by our laboratories and data selected from the literature but shall in no event be held to constitute or imply any warranty or undertaking. No liability whatsoever can be accepted with regard to the handling, processing or use of the products concerned, which must in all cases be employed with regard to all relevant regulations and/or legislation in the country or countries concerned.

Issued 2 dated March 2020

TECHNICAL DATA SHEET

MLPC International

209, Avenue Charles Despiau – 40370 Rion des Landes - France
Tel.: +33 (0)5 58 57 02 78 – Contact : commercial@mlpc-intl.com
<http://www.mlpc-intl.com>

MLPC
INTERNATIONAL
ARKEMA GROUP