


ZDBC 藥膠 (二硫代氨基甲酸鹽促進劑)

- 二丁基二硫代氨基甲酸鹽
- 分子量 : 474
- CAS : 136-23-2
- EINECS : 205-232-8



產品	活性成份 (%)	顏色 N 代表 原色 P 代表 色料	過篩粒徑 (µm)	門尼黏度 ML (1+4) 80°C Typical value	密度 Typical value
ZDBC 75 GA F140	75	白色至灰色* (N)	140	15	1.14

GA: 醋酸/丙烯酸酯/聚乙烯顆粒共聚物

*取決於ZDBC的自然變化

活性物質的典型值

- 熔點 : 108 °C

備註

些微污染
不退色

特性

Mixland+® ZDBC 藥膠是一種超促進劑用在NR、SBR、CR、IIR、EPDM。在乾橡膠中，它提供合適的抗焦燒性。它被廣泛用作噻唑類和次磺酰胺類的二次超促進劑。

它為透明產品、分散體、粘合劑和型材提供良好的耐老化性。

它是一種通用的聚合物穩定劑和未硫化橡膠化合物的抗氧化劑。

它呈現出與ZDEC相同的特性，但它分散更快，噴霜更少。

它能在100°C及以上快速硫化，具有較低的臨界溫度和121°C以下的中等硫化範圍。

應用

技術性橡膠、擠壓型材等。

包裝 & 儲存

- PE 袋重 : 20 kg
 - 標準CP3棧板 : 640 kg - 堆垛高度不得超過2個棧板高。
 - 保值期 : 在原始包裝下，2年。
- 儲存於乾燥陰涼處，遠離直接熱源或陽光。

安全性 & 毒性

有關詳細資訊，請參閱我們的安全資料表SDS。

MIXLAND+® 藥膠的承諾:

- 經100µ以上過篩之無塵產品
- 室溫下產品不發黏
- 降低門尼黏度，提高分散品質
- 經過篩可降低廢品率
- 與彈性體更廣泛的相容性

本說明書所含資訊基於我們實驗室進行的測試和從文獻中選取的數據，但在任何情況下均不得構成或暗示任何保證或承諾。對於相關產品的處理、加工或使用，不承擔任何責任，在任何情況下，都必須根據相關國家的所有相關法規和/或立法進行。

Issued 9 dated March 2020

TECHNICAL DATA SHEET

MLPC International

209, Avenue Charles Despiau – 40370 Rion des Landes - France

Tel.: +33 (0)5 58 57 02 78 – Contact : commercial@mlpc-intl.com

<http://www.mlpc-intl.com>

MLPC
INTERNATIONAL
ARKEMA GROUP