

発行番号
002/02

改定日
2018年7月17日

製品 --- 商標名

RUBBOND 40

成分

黒色の芳族炭化水素樹脂の合成物
均質剤

物理的性質

形状 : 錠剤
外観 : 黒色の錠剤
比重 25℃ : 1.04 ± 0.04

化学的性質

項目	RUBBOND 40
軟化点 (°C, R&B) 5°C/分	96 --- 106
灰含有 (%、最大)750 °C/2時間	最大2

使用について

本製品は異なる極性および粘度を持つエラストマーの均質性を向上させる均質剤です。攪拌過程で添加するとポリマーに素早く吸収されます。特に攪拌過程の初期段階で不具合が生じやすいエラストマーに効果的です。

本製品は加硫過程で硬化を起こしません。加硫の硬度は鉱油可塑剤などを使用する場合と変わりありません。

本製品を使用することによりコンパウンドの粘度を下げ下流工程を補助します。また、バギング傾向の減少、ダイスウェルを増やすことなく押出速度の向上、カレンダー成形の向上などの効果が出ることもあります。グリーンコンパウンドの長期間にわたる保管後でもこれらの効果を得ることが出来ます。

特徴

本製品は型流れおよび押出特性を向上させ収縮を減少します。また、エラストマーおよびフィラーの均質性を向上させます。攪拌サイクルタイムの短縮、省エネ、および粘度の低下、グリーンタック向上の効果もあります。

保管

常温で保存した場合1年間有効

品質保持期限

保管条件の下で管理
製造日より1年間有効

包装

袋/ボール箱に25 kg (ネット重量)

衛生および安全性

ご使用前にMSDSをご確認ください

注記:

本情報には正確性を期していますが、お客様ご自身の責任においてご使用ください。RCPLは製品の適正に関して一切の保証を致しません。また、明示的、黙示的、その他一切の保証を提供しません。

RAJSHA CHEMICALS PRIVATE LIMITED

www.twc.in

製作所:

Block No.: 637, Lamdapura Road, At. Manjusar
Road (S) PO: Lamdapura, Ta: Savli, Dist. Vadodara 391 775, India
Tel - +91 9662049271
Email - office@rajsha.com

本社:

3C Hi Tech Chambers, 84/1B Topsia
Kolkata 700 046, West Bengal, India
Tel - 2285 1278 / 1279. Fax - +91 33 2285 1280
E mail - info@twc.in